

## ◆ クロロプレンスポンジ (CR) ガasket

難燃性・耐候性に優れたクロロプレングムスポンジです。


接着底面は非加硫ブチル粘着ゴム層により強粘着なので、防水性、施工性にも優れています。

### ■ 品番

CS-81



15mm目地用  
(24×25)




ブチル粘着ゴム

CS-10



20~25mm目地用  
(30×35)




ブチル粘着ゴム

CS-33



25~30mm目地用  
(30×40)



ブチル粘着ゴム

### ■ 梱包・荷姿

CS-81	CS-10	CS-33
25m×4本/ケース	15m×4本/ケース	10m×4本/ケース

### ■ 物性

試験項目	測定値	試験方法
圧縮荷重	5.9 (N/cm <sup>2</sup> )	25%圧縮 タウ速度 10 mm/min
圧縮永久歪み	35%	70°C×24hr 25%圧縮
耐久性	47%	90°C×7day 25%圧縮
加熱収縮率	1.1%	70°C×24hr
耐オゾン性	亀裂発生なし	50pphm/20%伸長/40°C/100hr

試験方法：JIS-A-5750:2000 に準拠

株式会社 日本ラバテック

〒532-0011 大阪市淀川区西中島3丁目9番13号

TEL : 06-6886-0431 FAX : 06-6886-0430