

“一般PC、押出成形セメント板と他部材との取り合い用ガスケット”

◆シリコンスポンジ（SS）ガスケット


耐火1時間及び2時間構造仕様に不可欠なシリコンスポンジガスケットです。  
 耐候性・耐久性に優れ、接着底面は非加硫ブチル粘着ゴム層により強粘着なので  
 防水性、施工性にも優れています。

■品番

SS-14



15mm目地用  
(24X25)




ブチル粘着ゴム

SS-11



20~25mm目地用  
(30X35)



ブチル粘着ゴム

SS-9



25~30mm目地用  
(30X40)



ブチル粘着ゴム

■梱包・荷姿

SS-14	SS-11	SS-9
25m×4本/ケース	15m×4本/ケース	10m×4本/ケース

■物性

試験項目	測定値	試験方法
圧縮荷重	6.4 (N/cm <sup>2</sup> )	25%圧縮 ダウ速度 10 mm/min
圧縮永久歪み	4%	70°C×24hr
耐久性	17%	90°C×14day
加熱収縮率	0.4%	70°C×24hr
耐オゾン性	亀裂発生なし	50pphm/20%伸長/40°C/100hr

試験方法：JIS-A-5756 (A級)に準拠