

一般PC, 押出成形セメント板 と他部材との取り付け用ガスケット

▼Gロック CSシリーズ


難燃性・耐候性に優れたクロロプレンスポンジです。接着底面は非加硫ブチル粘着ゴム層により強粘着なので防水性・施工性にも優れています。

断面形状

CS-81



15mm目地用
(24×25)




ブチル粘着ゴム

荷姿：25m×4本/ケース

CS-10



20～25mm目地用
(30×35)




ブチル粘着ゴム

荷姿：15m×4本/ケース

CS-33



25～30mm目地用
(30×40)



ブチル粘着ゴム

荷姿：10m×4本/ケース

用途 PC板等 2次シール材

物性

試験項目	測定値	試験方法
圧縮荷重	5.9 (N/cm ²)	25%圧縮 速度 10mm/min
圧縮永久歪	35%	70℃×24hr 25%圧縮
耐候性	47%	90℃×7day 25%圧縮
加熱収縮率	1.1%	70℃×24hr
耐オゾン性	亀裂発生なし	50pphm/20%伸長/40℃/100hr

※この物性値は測定値であり保証値ではありません

使用上の注意

- PC板に貼る前に油分や、埃をよく拭き取ってください。
接着面に異物があると接着不良になります。
- 接着後は、十分に圧着してください。
冬場は特に強く、ムラなく圧着してください。



〒532-0011 大阪市淀川区西中島3丁目9番13号

TEL: 06-6886-0431

FAX: 06-6886-0430