

押出成形セメント板 2次シールガスケット

◀G▶ ロック EXシリーズ

GロックEXシリーズは、特殊配合 EPDM ポリマーを使用した、押出成形セメント板の2次シール材ガスケットで、きわめて水密性に優れ、施工性にも優れています。

特長

特殊配合加硫ゴムにより、優れた耐久性を保持

長期にわたり柔軟性を保持し、優れた水密性能を発揮

バランスの取れた諸性能と安定した施工性を追及


ブチル粘着ゴムによる粘接着のため、離型紙を剥すだけの簡単施工

断面形状

EX-10




10mm目地用
(15×15)




ブチル粘着ゴム

EX-15




15mm目地用
(15×21)




ブチル粘着ゴム

EX-20



20～25mm目地用
(24×31)



ブチル粘着ゴム

用途 押出成形セメント板 2次シール材

EXシリーズ物性

試験項目	測定値	試験方法
硬さ	25	アスカーC
引張強さ	2.3Mpa	JIS K 6250
伸び	330%	
圧縮永久歪み率	6%	室温×24hr
耐オゾン性	亀裂発生なし	50pphm/20%伸長/40℃ /100hr
吸水率	1.4%	室温×24hr

※この物性値は測定値であり保証値ではありません

使用上の注意

- 押出成形セメント板に貼る前に油分や、埃をよく拭き取ってください。
接着面に異物があると接着不良になります。
- 接着後は、十分に圧着してください。
冬場は特に強く、ムラなく圧着してください。

EX-10、15の同形状で難燃性を持つ特殊配合シリコンゴムスポンジ製の
SXシリーズもあります。



〒532-0011 大阪市淀川区西中島3丁目9番13号
TEL : 06-6886-0431 FAX : 06-6886-0430
